



Manguera Termoplástica 1Malla



CODIGO	DN	ØINT	ØEXT	PRESION DE TRABAJO (BAR)	PRESION DE ROTURA (BAR)	RADIO CURVATURA	PESO
10201004	3/16"	5	9,70	360	1440	30	0,125
10201006	1/4"	6,5	11,70	310	1240	40	0,165
10201008	5/16"	8,10	13,20	250	1000	55	0,19
10201010	3/8"	9,80	15,50	225	900	65	0,23
10201013	1/2"	13	18,80	190	760	85	0,30
10101019	3/4"	19,50	25,80	115	460	145	0,46

Composición:

- Tubo interior: elastómero de poliéster.
- Refuerzo: una malla metálica.
- Cubierta: poliuretano negro.

Temperatura de trabajo: De -40° C a +100° C, limitada a +70° C para aire y fluidos de solución acuosa.